

Techninis duomenų lapas

LOBADUR[®] 2K SUPRA

ADVANCED
TECHNOLOGY



Produkto aprašymas

LOBADUR 2K SUPRA A.T. (Advanced Technology) - tai naujos kartos Loba produktai su revoliucine technologija. Šie produktai turi išskirtines savybes, kurios yra unikalios ir vienintelės pramonėje bei yra mažos emisijos (VOC < 80 g/l).

LOBADUR 2K SUPRA A.T. – sustiprintas keramikos, dviejų komponentų poliuretaninis vandens pagrindo lakas, pasižymintis išskirtinėmis tvirtumo, didelio elastingumo ir cheminio atsparumo savybėmis.

Naudojimo sritis:

Medinėms ir kamštinėms grindims, taip pat PVC ir linoleumui. Šis lakas tinka sporto salių dangai, atitinka dinaminį trinties koeficientą pagal DIN 18032.

Savybės

- “benchmarking quality” – kiti gamintojai siekia pagaminti panašų produktą
- atitinka aukščiausius standartus
- ilgalaikis atsparumas
- grindims, kurioms teks šiurkštus dėvėjimas

Techniniai duomenys

Artikulo Nr.	11465	Išėiga	Vienas sluoksnis su voleliu 100 - 120 ml/m ² (8 - 10 m ² /l).
Blizgumas	pusiau blizgus (apie 44*) matinis (apie 25*) Blizgumo lygis yra matuojamas prie 60°. Tai dar priklauso nuo lako sluoksnio storio, klimatinų sąlygų (temp., santykinės oro drėgmės), kol lakas tvirtėja duomenys netikslūs.	Volelis	LOBATOOL DeLuxe 120, LOBATOOL Microfaser 100 – 120
Įpakavimai	Pusiau blizgus 5kg, 1kg	Džiūvimas	Sekantį sluoksnį lakuoti po 4-6 val. Lengvai vaikščioti po 4-6 val. Ankščiausiai galimas tarpinis šlifavimas po 8-10 val.
Pakuotės	Matinis 5kg - kiekvienas su kietikliu - Dėžė: 2 x 5 kg Paletė: 96 x 5 kg Dėžė: 6 x 1 kg Paletė: 360 x1 kg	Šlifavimas	Pirmas grindų valymas po 3 dienių Galutinis lako tvirtumas po 24 val.
Sausos dalelės Klampumas DIN 4	32 ± 1% po sumaišymo 23 ± 1s po sumaišymo		
Saugojimas ir gabenimas	+5 iki + 25°C, galiojimas: 12 mėn., pagal ADR nekenksmingas	Skiediklis	Lakas paruoštas naudojimui ir negali būti skiedžiamas!
GISkodas	W3/DD+		

VOC

2004/42/CE

ES riba tokio produktui tipui

(kateg. A/j): 140g/l (2007/2010)

Šio lako pusiau blizgaus versija turi maks. 73 g/l

VOC, o matinė maks. 70g/l VOC (kartu su

kietikliu).



Bendra Loba ir Wakol sistema

Naudojimo instrukcija:

- Sukratykite laką, o tada į laką įpilkite kietiklio santykiu 10 : 1 ir gerai sukratykite.
- Maišant mažesnius kiekius, naudokite LOBATool maišymo indą arba talpą su matavimo žymomis, kad būtų matomos tikslios proporcijos.
- Nepilkite lako tiesiai ant grindų, o prieš lakuojant, perpilkite laką į LOBATool kibirėlį.
- Sunaudokite per 2 valandas nuo maišymo pradžios.
- Paisykite saugos reikalavimų.
- Paisykite klimatinų sąlygų*
- Ventiliuokite lakuojamą patalpą *
- *) Paisykite Pagrindinių LOBADUR[®] lakų vandens pagrindu naudojimo reikalavimų.

Naudojimo instrukcija parketui ir medinėms grindims:

1. Paruoškite ir nugaruntuokite paviršių
2. Gruntinio lako džiūvimo laikas – nurodytas jo techniniame aprašyme
3. Lakuokite su 2K Supra^{A.T.} laku
4. Džiūvimas 8 – 10 val.
5. Tarpinis šlifavimas
6. Lakuokite antrą sluoksnį su 2K Supra^{A.T.} laku.

Gruntinio lako naudojimas yra rekomenduojamas, lakuojant egzotinės medienos rūšis, kad sumažinti lako sluoksnių sandūrų žymes ir užrakintų medienos poras:

- WS Easy Prime
- HS GlobaSeal
- PrimaSeal (skiediklių pagrindu)

Naudojimo instrukcija PVC ir Linoleumui:

1. Gerai nuvalykite grindis
(valiklių likučiai turi būti kruopščiai nuvalyti; kitu atveju - lakas sunkiai prilips)
2. Nuvalykite grindis su vandeniu (neutralizuokite)
3. Džiūvimas
4. Vienas lako sluoksnis su 2K Supra^{A.T.} laku.

Pagrindinis valymas

PVC

Valymas su Grundreiniger Spezial arba
CareRemover – džiūvimo laikas apie 2 val.

Linoleumui

Pagrindinis valymas su CareRemover
Džiūvimas per naktį.

Naudojimo instrukcija kamštinėms grindims:

- Lakuokite tik, kai klijai, kuriais buvo priklijuota kamštinė danga, visiškai išdžiūvo (paisykite gamintojo nurodymus).
- Nulakuokite maks. 2 lako sluoksnius per dieną.

a) Neapdirbtas natūralus kamštinis medis

1. Reikalingi 3 lako sluoksniai su 2K Supra^{A.T.}
2. Pirmas lako sluoksnis turi džiūti per naktį (sumažina granulių išbrinkimo riziką)
3. Tarpinis šlifavimas prieš lakuojant paskutinį sluoksnį.

b) Nulakuotas kamštinis medis

1. Paisykite kamštinės medienos gamintojo pateiktos informacijos.
2. Jei reikia perlakuoti tokias grindis, po tarpinio šlifavimo lakuokite tik vieną arba du 2K Supra^{A.T.} lako sluoksnius su voleliu.

c) Renovacija/senų grindų atnaujinimas

1. Grindų valymas su CareRemover. Šlifuoti grindis su žaliu ir raudonu abrazyvu yra būtina. Valiklių likučiai turi būti kruopščiai nuvalyti; kitu atveju – lakas sunkiai prilips.
2. Nuvalykite grindis su vandeniu
3. Po džiūvimo – kruopštus šlifavimas
4. Vienas arba du 2K Supra^{A.T.} lako sluoksniai su voleliu.

Pagrindinės LOBADUR[®] lakų vandens pagrindu naudojimo ir priežiūros taisyklės yra dalis šios informacijos, kuri turi būti paisoma dirbant su šiuo produktu.