


iD Inspiration 55

Techninių duomenų lapas

Klasifikavimas	Normos	Tarkett išmatuota vertė
Produkto tipas	EN ISO 10582	Heterogeninė polivinilchloridinė grindų danga
Buitinė klasifikacija	EN ISO 10874	23 Intensyvi
Komerčinė klasifikacija	EN ISO 10874	33 Intensyvi
Pramoninė klasifikacija	EN ISO 10874	42 Vidutinė
Charakteristikos	Normos	Tarkett išmatuota vertė
Bendras storis	EN ISO 24346	2,50 mm
Dėvimojo sluoksnio storis	EN ISO 24340	0,55 mm
Bendras svoris	EN ISO 23997	3850 g/m ²
Rišiklio turinys	EN ISO 10582	Tipas I
Paviršiaus apdorojimas		TEKTANIUM ®
Įspaudimas registre		Taip
Nuožulnūs kraštai		Be nuožulnų 4 sides
Įrengimo būdas		Glue-Down sujungimo sistema
Rodikliai pagal CE žymėjimą	Normos	Tarkett išmatuota vertė
Eksplotacinių savybių deklaracija	EN 14041	0132-0084-DoP-2020-03
Techniniai duomenys	Normos	Tarkett išmatuota vertė
Matmenų stabilumas	EN ISO 23999	Vidutinė išmatuota vertė : ≤ 0.10 %
Rietimasis dėl karščio	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Reakcija į ugnį	EN 13501-1	Bfl-s1
Liekamasis įspaudas	EN ISO 24343-1	≤ 0.05 mm
Baldų kojelių įspaudas	EN ISO 16581	Jokios žalos
Kėdės su ratukais testas	EN ISO 4918	Nėra žalos
Smūgio garso slopinimas - ΔLw	EN ISO 717-2	3 dB
Garso klasė	NF S31-074	C klasė (≤ 85 dB)
Atsparumas šilumai	EN ISO 10456	0,02 m ² •K/W
Spalvų atsparumas šviesai	EN ISO 105-B02	≥ 6
Cheminis atsparumas	EN ISO 26987	Puikus atsparumas
Atsparumas slydimui	DIN 51130	R9 R10
Atsparumas slydimui	EN 13893	Klasė DS (μ ≥ 0,30)
Statinės elektros iškrovos	EN 1815	Antistatinis (≤ 2 kV)
Šildomos grindys		Tinkama (max. 27°C)
Tvarumas, aplinka ir patalpų oro kokybė	Normos	Tarkett išmatuota vertė
Perdirbimas		Perdirbamas
Perdirbtos medžiagos	ISO 14021	39,5 %
Anglies pėdsakas (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)		7,71 kg CO ₂ e /m ²
Įtalpatų kiekis		100% be įtalpatų
Tarkett vidaus patalpų oro kokybė (lakiųjų organinių junginių išskyrimas per 28 dienas)	EN 16516	Platina (≤ 10 μg / m ³)
Formaldehido dujų išskyrimas		E1
Medžiagų nekenksmingumo sveikatai deklaracija		Pasiekiamas
Išmetamųjų medžiagų žyma		A+
Matmenys ir dizainas		
Lentelė	Lentelė 1200x200mm - 15 Lentelė=3,6 m ² /dėžėje - 55 dėžėje/paletė Plank 1200 x 285mm - 11 Lentelė=3,76 m ² /dėžėje - 54 dėžėje/paletė Lentelė 250 x 1500 mm - 10 Lentelė=3,75 m ² /dėžėje - 56 dėžėje/paletė	
Plytelė	Plytelė 50 x 50 cm - 15 Plytelė=3,75 m ² /dėžėje - 52 dėžėje/paletė Plytelė 666 x 666 mm - 8 Plytelė=3,55 m ² /dėžėje - 40 dėžėje/paletė Tile 666 x 333mm - 16 Plytelė=3,55 m ² /dėžėje - 40 dėžėje/paletė Plytelė 500 x 1000 mm - 7 Plytelė=3,5 m ² /dėžėje - 54 dėžėje/paletė	
Galimų dizainų kiekis	100	

Reljefinis įspaudas registre: ant autentiškumo nuorodų
Atsparumas slydimui DIN: R9/R10, priklausomai nuo įspaudo



Aukščiau pateikta informacija gali būti keičiama tobulinimo tikslais (18/03/2023). Pagal Europos reglamentą Nr. 305/2011 dėl ženklinimo CE ženklų, eksploatacinių savybių deklaracijas rasite mūsų svetainėje <https://www.tarkett.com>. Reikėtų laikytis "Tarkett" montavimo, valymo ir priežiūros instrukcijų, kurias galite gauti susisiekę su "Tarkett" nurodytu adresu.